



SEA GULL

(Cod. 395. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

E' uno smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliciche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori. E' quanto di meglio si possa ottenere da uno smalto quando si richiedono le massime caratteristiche di copertura, dilatazione, resistenza all'esterno e protezione anticorrosiva.

E' antigraffio, ottimo per imbarcazioni e infissi. E' adatto per supporti in ferro, legno e plastica, previa idonea preparazione del fondo.

Non perde mai la bianchezza e conserva intatta la brillantezza anche nelle peggiori condizioni atmosferiche. E' un prodotto inodoro, idoneo anche a verniciature per interni.



CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Lucido.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche e siliciche, biossido di titanio e additivi vari.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	20±2 sec.
RESIDUO SECCO	75±2%
BRILLANTEZZA	90 gloss

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: 1) **ferro:** Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere. In caso contrario, intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche o, nei casi più ostici, con idropultrici curando di asciugare prima di applicare la vernice antiruggine. Applicare una o due mani di antiruggine sintetica (serie METAL PROT). Dopo perfetta essiccazione dell' antiruggine, si può procedere con l'applicazione del prodotto.

2) **legno:** Applicare una o più mani di pittura di fondo carteggiabile per legno come la nostra VERONITE(cod.:353.101) fino ad ottenere una superficie non porosa, perfettamente liscia e omogenea.

Procedere con l'applicazione del prodotto dopo perfetta essiccazione del fondo e accurata pulizia finale per eliminare la polvere che si e' formata durante l'operazione di carteggiatura.

3) **intonaco:** Isolare il fondo applicando una o più mani di isolante impregnante a solvente per intonaci come il nostro ISOGEL (cod.:409.001). Procedere con l'applicazione di SEA GULL dopo completa essiccazione del fondo.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

Si raccomanda di non usare SEA GULL in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI IN LEGNO	SUPPORTI FERROSI
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con ISOGEL (Cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (Cod. 320.001) 1 o 2 MANI	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con VERONITE (Cod. 353.101) 1 o 2 MANI	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con METAL-PROT 1 o 2 MANI
FINITURA	SEA GULL 2 MANI	SEA GULL 2 MANI	SEA GULL 2 MANI

ESSICCAZIONE	a 20 gradi C, fuori polvere in 2-4 ore, asciutto in profondità dopo 24 ore.
RESA	ca. 18-20 mq/l per mano(varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni).
DILUIZIONE	Si può usare a rullo o a pennello previa diluizione con DILUENTE INODORO (cod.330.001) dal 5 al 10 % massimo a seconda del metodo di applicazione.
ATTREZZI	Pennello o Rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE:

TINTE disponibili da cartella GLI SMALTI CASATI.

TINTEGGIABILE con Sistemi Tintometrici



CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri; (0,125 Litri e 0,375 Litri nella versione BIANCO).

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Si sconsiglia di applicare SEA GULL con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Feb.14; rev.: 01; Sbo/Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it