



VELIERO

(Cod. 377.000)

SCHEDA TECNICA

Vernice flatting per legno, trasparente, particolarmente resistente al clima marino ed agli agenti atmosferici formulata a base di resine alchidiche uretanizzate scelte tra le migliori esistenti sul mercato.

Le resine impiegate conferiscono al prodotto una altissima resistenza alle intemperie ed una grande ritenzione di brillantezza nel tempo.

Questo prodotto è dotato di una notevole facilità di applicazione a pennello. In questo caso, presenta una superficie perfettamente dilatata e forma un ottimo corpo protettivo.



CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Trasparente.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche uretanizzate in soluzione.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	18 ± 2 sec

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI:

Su ogni tipo di legno dove si voglia ottenere una finitura di pregio.

Il legno deve venire accuratamente carteggiato prima di applicare la prima mano. Dopo circa 24 ore carteggiare nuovamente con carta abrasiva molto fine onde eliminare l'arricciatura del legno. Passare quindi alle mani successive, sempre con un intervallo tra una mano e l'altra di 24 ore.

	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO
FONDO	CARTEGGIATURA	CARTEGGIATURA
FINITURA	VELIERO (Cod. 377.000) 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	VELIERO (Cod. 377.000) 1 o 2 MANI A PIACIMENTO

ESSICCAZIONE	2-4 ore fuori polvere; 36-48 ore in profondità.
RESA	15-18 mq/lit (varia a seconda del tipo di supporto e dello spessore applicato).
DILUIZIONE	massimo 8 % con DILUENTE INODORO(COD.:330.001), ACQUARAGIA(cod.:320.001).
ATTREZZI	A pennello o a spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE: trasparente.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,375 Litri; 0,750 Litri e 2,5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI


Si sconsiglia di applicare VELIERO con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mar.15; rev.: 01; Sbo/Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it