



VERONITE

(Cod. 353.101)

**SCHEDA
TECNICA**

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche, a forte copertura e buona dilatazione. Dopo 24 ore dall'applicazione, consente un'ottima carteggiabilità. Il prodotto è opportunamente formulato per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali. Si presta ad essere usata anche come finitura opaca.



CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Opalescente.
COMPOSIZIONE	resine alchidiche, biossido di titanio, cariche ed additivi vari.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	20±2 sec.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
RESIDUO SECCO	80±2%

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI:

Carteggiare il supporto prima dell'applicazione; ove siano presenti polvere, macchie di unto o patine, rimuoverli con azione meccanica e adeguati solventi sgrassanti.

ESSICCAZIONE	a seconda della temperatura, 1-3 ore fuori polvere, 12-18 ore in profondità.
RESA	10-12 mq/l a seconda del supporto.
DILUIZIONE	diluire con ACQUARAGIA(cod. 320.001) o DILUENTE INODORO(cod.330.001) in ragione del 5-10% massimo.
ATTREZZI	Il prodotto può essere applicato a pennello o a rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,500 Litri; 2.5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI.

Si sconsiglia di applicare VERONITE con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Gen. 15; rev.: 02; Sbo/Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it