

CETOL NOVATECH

Impregnante di finitura trasparente colorato ad alto solido per legni teneri all' esterno. A base solvente.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione: A base di resina alchidica ad alto solido e assorbitori U.V.

Principali proprietà:

- Ciclo di finitura a ridotto numero di mani: due mani di CETOL NOVATECH corrispondono a tre mani di un prodotto tradizionale
- Come finitura è indicato solo su legni teneri, dimensionalmente non stabili quali: rivestimenti, staccionate, ringhiere, poggiali
- Come fondo è consigliato sia su legni teneri sia su quelli duri, dimensionalmente stabili e non stabili
- Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.
- Mette in risalto le venature del legno
- Invecchia senza sfogliare

Caratteristiche fisiche

Viscosità:	ca. 30 – 40 sec coppa DIN 4 a 23°C
Massa volumica (densità):	0,96 ± 0,05 kg/dm ³
Contenuto solido:	62 ± 2% in volume; 68 ± 2% in peso
<u>Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:</u>	
Fuori polvere:	Dopo 3 - 5 ore
Al tatto:	Dopo 7 ore
Indurito:	Dopo 16 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore
Colorazione:	Disponibile in colori legno Ready Mixed e nelle tinte reproducibili

unicamente con sistema tintometrico Acotint di Akzo Nobel impiegando le basi TC e TU

Confezioni:

1; 5 e 10 l

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/e: 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 360 g/l di COV

Brillantezza:

G₂ Satinato < 60 G.U. 60°; ca. 30 – 40 G.U.
60°(dopo 20 gg dall'applicazione)

Spessore del film secco:

E₁ ≤ 50 µm

Max spessore applicabile:

ca.60 µm umidi per mano pari a
ca. 15 - 20 µm di film secco (per la prima mano)
ca. 40 µm di film secco (per le mani successive)

MODO DI IMPIEGO

Metodi di applicazione:

A pennello.

Diluizione:

Pronto all'uso.

Condizioni ambientali

per l'applicazione:

Resa:

Temperatura da 5 a 30 °C; Umidità Relativa max. 85%
16 - 17 m²/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti
Diluente L

Pulizia degli attrezzi:

Conservazione:

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo
dal gelo e da fonti di calore.

Miscelazione:

Con nessun altro prodotto.

Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le
qualità del prodotto.

Avvertenze:

Il contenuto di umidità nei legni non deve superare il 16%.

La versione 000 (trasparente incolore) va applicata
esclusivamente su superfici preventivamente protette con
l'impiego di sistemi trasparenti pigmentati, ancora in buono stato.
Gli effetti cromatici realizzabili con le tinte disponibili nelle varie
collezioni di riferimento, soprattutto nei toni pastello, sono
influenzati dal colore dei legni da trattare, pertanto è consigliabile
l'esecuzione di campionature preventive per verificare il risultato
finale.

Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di
spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente
POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 L di acqua 35 ml di
detergente. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti
contenenti alcool o solventi di qualunque tipo. Operazioni quali
carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi
strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente
gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori
informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Legno nuovo

- Carteggiare accuratamente e spolverare; applicare una mano di CETOL NOVATECH, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

Legno vecchio già verniciato con finiture trasparenti in cattivo stato

- Rimozione totale delle finiture esistenti con sverniciatore POLYFILLA PRO S100 e successiva idropulitura; attendere l'essiccazione; sbiancare le eventuali parti annerite con acqua ossigenata a 120 vol. e al 40% di concentrazione; lavare con acqua; attendere l'essiccazione; carteggiare accuratamente e spolverare;
 - Nel caso in cui il supporto si dovesse presentare molto assorbente, applicare una mano preliminare di CETOL NOVATECH 000, per uniformare l'assorbimento dei supporti; attendere l'essiccazione; applicare una seconda mano di CETOL NOVATECH, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare
 - Nel caso in cui i supporti, dopo la sverniciatura, si presentino in buono stato procedere con l'applicazione diretta di una mano di CETOL NOVATECH, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

Legno già trattato con impregnanti trasparenti in buono stato

- Carteggiare accuratamente e spolverare

Legno già trattato con impregnanti trasparenti degradati

- Carteggiare accuratamente e spolverare; sbiancare le eventuali parti annerite con acqua ossigenata a 120 vol. e al 40% di concentrazione; lavare con acqua; attendere l'essiccazione; carteggiare accuratamente e spolverare
 - Nel caso in cui il supporto si dovesse presentare molto assorbente, applicare una mano preliminare di NOVATECH 000, per uniformare l'assorbimento dei supporti; attendere l'essiccazione; applicare una seconda mano di CETOL NOVATECH, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare
 - Nel caso in cui i supporti, dopo la sverniciatura, si presentino in buono stato procedere con l'applicazione diretta di una mano di CETOL NOVATECH, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

Finitura:

- Applicare a finire una mano di CETOL NOVATECH

Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire in capitolati e preventivi

Impregnante di finitura trasparente colorato, satinato, a base solvente, ad alto solido per legni teneri all'esterno. (Tipo CETOL NOVATECH)

Caratteristiche fisiche

Viscosità:	ca. 30 – 40 sec coppa DIN 4 a 23°C
Massa volumica (densità):	0,96 ± 0,05 kg/dm ³
Contenuto solido:	62 ± 2% in volume; 68 ± 2% in peso
<u>Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:</u>	
Fuori polvere:	Dopo 3 - 5 ore
Al tatto:	Dopo 7 ore
Indurito:	Dopo 16 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore
Colorazione:	Disponibile in colori legno Ready Mixed e nelle tinte riproducibili unicamente con sistema tintometrico Acotint di Akzo Nobel impiegando le basi TC e TU
Confezioni:	1; 5 e 10 l

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/e: 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 360 g/l di COV

Brillantezza:	G ₂ Satinato	< 60 G.U. 60°; ca. 30 – 40 G.U. 60°(dopo 20 gg dall'applicazione)
Spessore del film secco:	E ₁	≤ 50 µm
Max spessore applicabile:	ca.60 µm umidi per mano pari a ca. 15 - 20 µm di film secco (per la prima mano) ca. 40 µm di film secco (per le mani successive)	

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
T +39 0331 916611
F +39 0331 916635

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.