MUFFATEK

SCHEDA TECNICA

THERMOSILVER

Idropittura silossanica termica con miscosfere di vetro 3M® e ioni d'argento

CARATTERISTICHE

Prodotto traspirante con un elevato punto di bianco. Formulato con specifici additivi che prevengono la formazione di alghe e muffe e con gli speciali ioni d'argento per assicurare una protezione duratura nel tempo. A base di resine silossaniche traspiranti ed idrorepellenti, per ostacolare la formazione di condensa. Additivato con Microsfere di Vetro 3M per impedire la formazione di ponti termici. Dotato di un ottimo potere coprente dona alla superficie un aspetto liscio e vellutato. Ottima traspirabilità. Facile da applicare.

IMPIEGO

Possedendo un'elevata traspirabilità, è particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo (cucine, bagni, serre ...).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con il TEKMED, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente una mano di M-PROTEK e almeno due mani di THERMOPROTEK (per il ciclo completo).

APPLICAZIONE

Applicare con rullo o pennello. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.

DILUIZIONE

Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 20% del suo volume.

RESA

8-10m^2/lt per mano

ESSICAZIONE

Fuori tatto: 2 ore a 20° C. | Completa: 24 ore a 20° C.

CONSIGLI E AVVERTENZE

Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.

ASPETTO - COLORE

Bianco Opaco

CONFEZIONI

0,75 - 4 - 10 Lt.

DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l

MuffaTek garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.
Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.
La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero 3311629944 o l'indirizzo mail info@muffatek.com

Atlas Group S.r.l.
10156 TORINO (TO) - Str. del Cascinotto, 156
Tel. 331 16 29 944
Part. IVA 12752740014
www.muffatek.com
info@muffatek.com