

## JUNGLE KIT LEOPARDO

### Scheda tecnica

#### Nome:

#### Impiego:

#### Caratteristiche:

#### ESSICCAMENTO:

#### CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

#### PREPARAZIONE SUPPORTO:

#### PREPARAZIONE PRODOTTO:

#### CICLO APPLICATIVO:

#### **JUNGLE KIT LEOPARDO**

rivestimento per interno all'acqua

**peso specifico:** **PRIMER 700 NOCCIOLA 11:**  $1.380 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**MZ 600 TRASPARENTE:**  $1.025 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**LP 616:**  $1.460 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**LP 615:**  $1.450 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**LP 618:**  $1.460 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**LP 619:**  $1.440 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**VALFLOK 300 TRASPARENTE:**  $1.010 \pm 30$  gr/LT a  $25^\circ\text{C}$

**resa:**

3 e 10 m<sup>2</sup> (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**colori:**

colori di catalogo

**confezioni:**

da 3 e da 10 Mq

**in superficie:**

1 ora a  $20^\circ\text{C}$

**sovraverniciatura:**

3 - 4 ore a  $20^\circ\text{C}$

**in profondità:**

24 ore a  $20^\circ\text{C}$

il JUNGLE KIT LEOPARDO si compone di una serie di pitture decorative all'acqua, liquide e cremose, per la realizzazione di interni unici nel loro genere con effetti visivi di straordinaria bellezza.

Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Trascorsi 15 giorni dall'applicazione del ciclo, la superficie acquisisce le sue proprietà definitive, diventa quindi traspirante e resistente al lavaggio con acqua e comuni detersivi neutri.

il JUNGLE KIT LEOPARDO si può applicare su svariati supporti quali cemento (nuovo e vecchio), cartongesso, gesso, legno (nuovo e vecchio), plastica, vetro e ferro (nuovo e vecchio) purché privi di umidità, ben asciutti, lisci e previo adeguato trattamento.

E' necessario infatti togliere eventuali pitture non ancorate e polverose, eliminare grasso e ruggine e poi lavare con saponi idonei. Se necessario, stuccare la superficie da decorare e procedere con l'applicazione di un fondo adeguato al tipo di supporto da trattare.

Ad essiccazione del fondo proseguire con l'applicazione dei prodotti contenuti nel JUNGLE KIT.

**diluizione:**

tutti i prodotti contenuti nel JUNGLE KIT LEOPARDO sono pronti all'uso e devono essere accuratamente mescolate prima e durante l'applicazione.

**1) PRIMER 700 NOCCIOLA 11.** (Resa LT. 0,080 al Mq.) Applicare una mano a rullo di lana. Dopo 4 ore a  $20^\circ\text{C}$  procedere con il punto 2.

**2) MZ 600 TRASPARENTE.** (Resa LT. 0,140 al Mq.) Applicare due strati a rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 2 ore a  $20^\circ\text{C}$ . Trascorse altre 2 ore a  $20^\circ\text{C}$  dalla seconda mano di MZ 600 TRASPARENTE andare al punto 3.

**pagina 1 di 3**

**3) LP 616 e LT 615 già colorati.** (Resa LT. 0,100 al Mq.) Applicare uno strato abbondante con rullo di lana da 10 cm, iniziando da un'estremità della parete, realizzando una fascia verticale larga 10 - 15 cm. Con un altro rullo di lana largo 20 cm, applicare sempre un'abbondante quantità questa volta di LP 615 realizzando un'altra fascia verticale, in questo caso, larga 90 - 100 cm sovrapponendola di 2 - 3 cm alla precedente, in modo da mescolare i due colori e creare sfumature chiaro-scure.

Riprendendo il primo rullo, applicare un'altra fascia verticale di LP 616, questa volta, larga 20 - 30 cm, sovrapponendola sempre di 2 - 3 cm a quella già realizzata con LP 615 per creare un gioco di sfumature. Continuare l'applicazione rispettando questa sequenza fino a completare la parete da decorare. Dopo circa 2 ore a 20°C passare al punto 4.

**4) MZ 600 TRASPARENTE.** (Resa LT. 0,140 al Mq.) Applicare due strati a rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 2 ore a 20°C. Trascorse altre 2 ore a 20°C dalla seconda mano di MZ 600 TRASPARENTE andare al punto 5.

**5) Posizionare le MASCHERINE LP 3A** a piombo su tutta la superficie da decorare, seguendo i punti di collegamento tra una Mascherina e l'altra segnandoli anche con una matita per il riposizionamento della successiva mascherina (punto 7). Una volta terminato passare al successivo punto 6.

**N.B:** Questi segni, a lavoro finito potranno essere rimossi con una gomma.

**6) LP 618 già colorato.** (Resa LT. 0,080 al Mq.) Applicare uno strato a rullo di lana su tutta la superficie coperta dalle **MASCHERINE LP 3A**, insistendo maggiormente sui fori delle stesse. Rimuovere poi le Mascherine ed attendere circa 10 minuti a 20°C prima di procedere con il punto 7.

**7) Posizionare la MASCHERINA LP 4B** secondo i punti di riferimento lasciati dalle precedenti Mascherine LP 3A. Procedere poi come riportato al punto 8. **N.B:** La stessa MASCHERINA LP 4B va riposizionata più volte su tutta la superficie da decorare seguendo i punti di collegamento.

**8) LP 619 già colorato.** (Resa LT. 0,080 al Mq.) Applicare, picchettando con un pennello a setole corte circa 2 - 3 cm, solo le parti forate della **MASCHERINA LP 4B**. Riposizionare poi la MASCHERINA LP 4B seguendo i punti di collegamento e continuare con l'applicazione del prodotto LP 619 fino a completare la superficie da decorare. Trascorsa circa 1 ora a 20°C passare al punto 9.

**9) VALFLOK 300 TRASPARENTE.** (Resa LT. 0,200 al Mq.) Applicare due strati ben distribuiti con rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 1 ora 20°C.

**N.B:** Per tutte le fasi sopra riportate è necessario portare a termine, senza interruzioni, il lavoro iniziato, evitando di ritoccare le parti già applicate.

La **MASCHERINA LP 4B** va riposizionata più volte e può perdere l'effetto adesivo. Si consiglia quindi di spruzzare, sul lato della mascherina che va fissato al supporto, l'adesivo spray temporaneo ADIPIT 500 PV 73 contenuto nel JUNGLE KIT.

**Stabilità:** 2 anni circa.

**SC 00210**

**NOTE:**

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

**Scheda n° SC 00210 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1**

**Aprile 2009**

**pagina 3 di 3**